

CALABOND LOCK

*Apprêt acrylique liquide concentré
À utiliser avec la gamme Béton Calacatta*

APPLICATION DU PRODUIT

Surfaces poreuses

Ex. : Béton standard, chape de gypse, mortier, béton brut

- Diluer 1 partie de Calabond Lock dans 1 part d'eau propre.
- Appliquer à l'aide d'un rouleau à poils courts ou balai à bouts éclatés.
- Ne pas laisser de flaques ni de zones non couvertes.
- Attendre un séchage de minimum 1 heure et maximum 24 heures avant l'application du béton.

Surfaces non poreuses

Ex. : Céramique, époxy, contreplaqué, terrazzo, surfaces polies

- Préparer mécaniquement la surface.
- Ne pas diluer. Utiliser pur.
- Appliquer à l'aide d'un rouleau à poils courts ou balai à bouts éclatés.
- Ne pas laisser de flaques ni de zones non couvertes.
- Attendre un séchage de minimum 1 heure et maximum 24 heures avant l'application du béton.

Note : Ne jamais appliquer le CALACRETE ASTRA FS si la couche d'apprêt n'est pas complètement sèche.

L'application de CALACRETE ASTRA FS ne doit pas être effectuée plus de 24 heures suivant la pose de la couche d'apprêt

RENDEMENT PAR 3,78 L (1 gal US)

Substrat	Superficie Approx.
Béton standard	37,2 m ² (400 pi ²)
Bois	18,6 m ² (200 pi ²)
Non-poreux	23,2 m ² (250 pi ²)

NETTOYAGE

Laver les outils immédiatement après usage avec de l'eau.
Éviter le gel et le contact prolongé avec les rayons UV.
Durée de vie : 12 mois dans l'emballage d'origine.

SÉCURITÉ & PREMIERS SOINS

- **Contact avec les yeux** : Rincer à grande eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
- **Contact avec la peau** : Laver avec de l'eau et du savon.
- **Inhalation** : Non préoccupante avec une ventilation normale.
- **Ingestion** : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche, donner de l'eau. Obtenir une assistance médicale.

Produit à base d'eau. Non toxique. Non classé comme dangereux selon SIMDUT.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Température recommandée : **10 °C à 35 °C**
 - Usage **intérieur uniquement**
 - Temps de séchage : **1 à 24 heures** selon les conditions ambiantes
 - Application en une ou deux couches selon la porosité du support
-

OUTILS RECOMMANDÉS

- Rouleau à poils courts (10 mm / 3/8")
 - Balai à bouts éclatés (sur grandes surfaces)
-

Emballages disponibles :

- 3,78 L (1 gal US)
 - 18,9 L (5 gal US) commande spéciale uniquement
-

Béton calacatta
betoncalacatta.ca
info@betoncalacatta.ca