

Calashield Durax Étape 2

Fini protecteur à plancher

DESCRIPTION DU PRODUIT

Calashield Durax Step 2 est une couche de finition protecteur à plancher, conçue pour sceller et sublimer les surfaces de béton préalablement traitées avec Calashield Durax Step 1. Il forme un film protecteur résistant, auto-lustrant et durable qui facilite l'entretien tout en rehaussant l'apparence du béton marbré.

Sa formule haute performance est idéale pour les zones à fort trafic, les environnements commerciaux ou résidentiels où la durabilité et l'esthétique sont primordiales.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Brillance immédiate et durable
 - Ne jaunit pas – garde l'aspect naturel du béton
 - Excellente résistance à l'abrasion, aux marques, à l'eau et aux détergents
 - Compatible avec les polisseuses haute vitesse
 - Finition uniforme – sans stries ni lignes
 - Formule à haut taux de solides – autonivelante
 - Conforme à la norme ASTM D2047 (résistance au glissement)
-

MODE D'APPLICATION

1. **Préparation :**
S'assurer que la surface a été scellée avec **Calashield Durax Step 1** et est complètement sèche, propre et sans poussière.
2. **Application de la cire :**
 - Appliquer **2 couches min.** à l'aide d'un balai applicateur ou d'une vadrouille à fini.
 - Laisser sécher chaque couche jusqu'à ce que la surface ne soit plus collante au toucher (environ 30–45 min selon les conditions).
 - Pour un lustre renforcé, une 3^e couche peut être appliquée.
3. **Optionnel – Polissage :**
Une fois la dernière couche sèche, polir avec une polisseuse haute vitesse pour une finition ultra brillante.

ENTRETIEN

- **Entretien léger** : Dépoussiérer avec un balai à franges traité.
- **Entretien régulier** : Nettoyer avec **Calaclean Deep** ou tout nettoyeur pH neutre.
- **Relustrage** : Si la brillance s'atténue, appliquer une fine couche supplémentaire de Calashield Durax Step 2 et polir.
- **Rénovation complète** : Après plusieurs mois, il est possible de retirer les anciennes couches avec un décapant doux avant de réappliquer.

RENDEMENT APPROXIMATIF

1 gal (3,78 L) couvre **180 à 220 pi²** (16,7 à 20,4 m²) par couche, selon la porosité du béton et le type d'outil utilisé.

FORMAT & ENTREPOSAGE

- Format : Bidon de 3,78 L
- Conservation : 12 mois, entre 10 °C et 30 °C – éviter le gel
- Usage : Intérieur uniquement
- Usage professionnel recommandé

VALEURS PHYSIQUES

Propriété	Valeur
pH (concentré, à 25 °C)	8,0 – 9,0
Aspect physique	Liquide blanc opaque
Odeur	Caractéristique des composantes
Apparence du film	Incolore
Stabilité	Stable dans des conditions normales d'entreposage
Coefficient de friction	Supérieur à 0,5